

隔热板 隔热材料


- 耐冲击/高隔热级/快削级
- 高温耐久级・垫圈/轴环/肩型轴环
- 日本进口材料

隔热板

代码	类型	材质	颜色	使用环境温度	导热系数 (W/m.k)	抗压强度 (N/mm²) at23°C	抗折强度 (N/mm²) at23°C	密度 (g/cm³)
JAA51	耐冲击	不饱和聚酯	褐色	常温~200°C	0.22	400	220	2.0
JAA52	高隔热级	标准型 异系列不饱和聚酯	米黄色	常温~180°C	0.13	300	140	1.4
JAA53	快削级	水泥	灰色	常温~300°C	0.44	100	29	1.7



来图定制



① A≥B



视角标准：第一视角

型号	规格	A	B	T
耐冲击 JAA51	5			5
高隔热级 JAA52	10	20~800	20~600	10
快削级 JAA53	15			15



请按图示订货

型号	规格	最小单位1	T
JAA51	5		5
JAA52	10	20~800	10
JAA53	15	20~600	15

JAA51—5—A40—B40—T5



未税价(元)

数量	1~9	10~
价格	100% 另行报价	10~




交货期	7
-----	---

隔热材料

代码	类型	材质	颜色	使用环境温度	导热系数 (W/m.k)	抗压强度 (N/mm²) at23°C	抗折强度 (N/mm²) at23°C	密度 (g/cm³)
JAA39	标准级	树脂玻纤	淡黄色	常温~220°C	0.19	600	380	1.9
JAA40	垫圈 高强度级	复合材料	棕褐色	常温~300°C	0.21	600	420	1.9
JAA41	高温隔热级	硅酸盐粘接剂	白色	-80~400°C	0.24	439	145	2.0
JAA45	标准级	树脂玻纤	淡黄色	常温~220°C	0.19	600	380	1.9
JAA46	轴环 高强度级	复合材料	棕褐色	常温~300°C	0.21	600	420	1.9
JAA42	高温隔热级	硅酸盐粘接剂	白色	-80~400°C	0.24	439	145	2.0
JAA47	标准级	树脂玻纤	淡黄色	常温~220°C	0.19	600	380	1.9
JAA48	肩型轴环 高强度级	复合材料	棕褐色	常温~300°C	0.21	600	420	1.9
JAA43	高温隔热级	硅酸盐粘接剂	白色	-80~400°C	0.24	439	145	2.0




垫圈
JAA39/40/41



轴环
JAA42/45/46



肩型轴环
JAA43/47/48



视角标准：第一视角

垫圈

型号	D	V	T
JAA39	10	3 4 5	
JAA41	12	4 5 6	3 5
JAA40	16	5 6 8	
JAA40	20	5	5
JAA40	25	6 8 10	3 5

轴环

型号	D	V	L
JAA42	8	3 4 5	
JAA45	10	4 5 6	10
JAA45	12	4 5 6 8	30
JAA46	16	5 6 8	
JAA46	20	5 6 8 10	

肩型轴环

型号	D	L	H
JAA43	3	8	12
JAA47	4	8 10	10 15 14
JAA48	5	10 12	10 15 20 15
JAA48	6	10 12	10 15 20 20
JAA48	8	12	10 15 20 25
JAA48	10	20	10 15 20 30



请按图示订货

垫圈

型号	D	V	T
JAA41	10	3 4 5	3 5
JAA41	12	4 5 6	
JAA41	16	5 6 8	

JAA41—D10—V4—T5

肩型轴环

型号	D	L
JAA43	3 8	10 15
JAA43	4 8 10	10 15 20
JAA43	5 10 12	10 15 20

JAA43—V3—D8—L10



未税价(元)

数量	1~10	11~
价格	100% 另行报价	11~



交货期	7
-----	---