隔热板 隔热材料

- 耐冲击/高隔热级/快削级
- 高温耐久级・垫圈/轴环/肩型轴环

日本进口材料

隔热板

代码	类型		材质	颜色	使用环境温度	导热系数 (W/m.k)	抗压强度 (N/mm²) at23°C	抗折强度 (N/mm²) at23°C	密度 (g/cm³)
JAA51	耐冲击	标准型	不饱和聚酯	褐色	常温~200℃	0.22	400	220	2.0
JAA52	高隔热级		异系列不饱和聚酯	米黄色	常温~180℃	0.13	300	140	1.4
JAA53	快削级		水泥	灰色	常温~300℃	0.44	100	29	1.7

来图定制



A≥B

视角标准：第一视角

型号		最小单位1				T	
代码	规格	A		B			
耐冲击 JAA51	5					5	±0.1
高隔热级 JAA52	10	20~800	+1.0 0	20~600	+1.0 0	10	
快削级 JAA53	15					15	

请按图示订货

型号		最小单位1		T
代码	规格	A	B	
JAA51 JAA52	5	20~800	20~600	5
	10			10
	15			15

JAA51— 5 — A40 — B40 — T5

未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期 7

隔热材料

代码	类型		材质	颜色	使用环境温度	导热系数 (W/m.k)	抗压强度 (N/mm²) at23°C	抗折强度 (N/mm²) at23°C	密度 (g/cm³)
JAA39		标准级	树脂玻纤	淡黄色	常温~220℃	0.19	600	380	1.9
JAA40	垫圈	高强度级	复合材料	棕褐色	常温~300℃	0.21		420	
JAA41		高温隔热级	硅酸盐类粘接剂	白色	-80~400°C	0.24	439	145	2.0
JAA45		标准级	树脂玻纤	淡黄色	常温~220℃	0.19	600	380	1.9
JAA46	轴环	高强度级	复合材料	棕褐色	常温~300℃	0.21		420	
JAA42		高温隔热级	硅酸盐类粘接剂	白色	-80~400°C	0.24	439	145	2.0
JAA47		标准级	树脂玻纤	淡黄色	常温~220℃	0.19	600	380	1.9
JAA48	肩型轴环	高强度级	复合材料	棕褐色	常温~300℃	0.21		420	
JAA43		高温隔热级	硅酸盐类粘接剂	白色	-80~400°C	0.24	439	145	2.0



垫圈 JAA39/40/41



轴环 JAA42/45/46



肩型轴环 JAA43/47/48



视角标准：第一视角

垫圈

型号		V				T	
代码	D						
JAA39 JAA41 JAA40	10	3	4	5			
	12		4	5	6	3	5
	16			5	6	8	
	20						
	25			5			5
				6	8	10	3 5

轴环

型号		V					L
代码	D						
JAA42 JAA45 JAA46	8	3	4	5			10 30
	10		4	5	6		
	12	4		5	6	8	
	16			5	6	8	
	20			5	6	8	10

肩型轴环

型号		D			L			H
代码	V							
JAA43 JAA47 JAA48	3	8			10			12
	4	8	10		10	15		14
	5		10	12	10	15	20	15
	6		10	12	10	15	20	20
	8			12	10	15	20	25
	10			20	10	15	20	30

请按图示订货

垫圈

型号		V			T	
代码	D					
JAA41	10	3	4	5	3	5
	12		4	5	6	
	16			5	6	8

JAA41— D10 — V4 — T5

肩型轴环

型号		D		L		
代码	V					
JAA43	3	8		10		
	4	8	10	10	15	
	5		10	12	10	15 20

JAA43 — V3 — D8 — L10

未税价(元)

优惠价

数量	1~10	11~
价格	100%	另行报价

交货期 7