

热缩管

耐腐蚀型·标准型

代码	类型	销售方式	材质	阻燃等级	工作温度	完全收缩温度
ZIZ15	耐腐蚀型	袋	聚全氟乙丙烯	VW-1	-65°C~200°C	200°C
ZIZ16	标准型	米				

UL

CE





特点:

- 耐高温200°C, 高阻燃性;
- 优异的耐化学腐蚀性能和绝缘性能;
- 透明度高。

适用场景:

- 其广泛应用于仪器仪表、电子电器、航天航空、军工通讯等重要科技行业。



视角标准: 第一视角

型号		规格	颜色	销售方式		内径		壁厚	
代码	收缩比			袋 ZIZ15	米 ZIZ16	D收缩前	d收缩后	t收缩后	t公差
销售方式: 袋 ZIZ15 销售方式: 米 ZIZ16	1(1.25:1)	3	T(透明)	10根/袋(1米/根)	1米起订, 整米销售	3	2.3	0.25	±0.03
		4				4	3		
		5				5	3.8		
		6				6	4.6		
		7				7	5.7		
		11.5				11.5	9.3	0.37	±0.05
		14.5				14.5	11.7		
		19				19	15.3		
		24				24	19.3	0.5	±0.10
		28				28	22.5		



请按图示订货

型号		规格	颜色
代码	收缩比		
ZIZ15	1(1.25:1)	3	T(透明)
ZIZ16		4	

ZIZ15 — 1 — 3 — T

性能参数

性能	指标要求	测试方法	典型值
纵向收缩率	≤5%	ASTM D2671	≤3%
抗张强度	13.8MPa min.	ASTM D638	≥19MPa
断裂伸长率	150% min.	ASTM D638	≥250%
老化后抗张强度(热老化232°C, 168小时)	9.7MPa min.	ASTM D638	≥14MPa
老化后断裂伸长率(热老化200°C, 168小时)	100% min.	ASTM D638	≥250%
热冲击(260°C, 4小时)	无裂纹	ASTM D2671	无裂纹
低温柔软性(-65°C, 4小时)	无裂纹	ASTM D2671	无裂纹
绝缘耐压和击穿	2500V, 60sec, 不击穿	ASTM D2671	通过
体积电阻率	10 ¹⁵ Ω·cm min.	ASTM D876	≥10 ¹⁶ Ω·cm
腐蚀性	无腐蚀	ASTM D2671	无腐蚀
阻燃性	VW-1	UL224	通过
介电常数	—	—	2.1
摩擦系数	—	—	0.2~0.3