

磁铁

- 圆型 · 径向磁力型
- 环型 · 轴向磁力型

圆型 · 径向磁力型





代码	类型	磁力方向	材质	表面处理	耐热温度
BLS21	圆型	径向	钕磁铁	镀镍	80°C



RoHS10



磁力方向：径向



视角标准：第一视角

型号		L	吸引力 N(kgf)	表面磁通密度 高斯(G)
代码	D			
BLS21	4	3	3.4(0.35)	4800~5200
		5	4.9(0.5)	4200~4500
	5	10	11.8(1.2)	4200~4500
		15	12.7(1.3)	4200~4500
	10	15	23.5(2.4)	5500~5800
		20	35.3(3.6)	5500~5800



请按图示订货

型号		L	吸引力 N(kgf)
代码	D		
BLS21	5	5	4.9(0.5)
	10	10	11.8(1.2)

BLS21 — D5 — L10



优惠价

数量 1~49 50~
价格 100% 另行报价



交货期

1

未税价(元)

① 吸引力、表面磁通密度是指磁铁单件的值（仅供参考）。

环型




代码	类型	磁力方向	材质	表面处理	温度
BLS41	环型	轴向	钕磁铁	镀镍	80°C



RoHS10



磁力方向：轴向



视角标准：第一视角

型号		V	T	吸引力 N(kgf)	表面磁通密度 高斯(G)
代码	D				
BLS41	6	2	2	6.2(0.6)	2500~2800
			3	8.0(0.8)	3100~3400
			1	4.9(0.5)	1500~1800
	8	3 4	2	7.8(0.8)	2500~2800
			3	9.8(1.0)	3100~3400
			5	14.3(1.5)	3100~3800
			1	6.9(0.7)	1600~1900
	10	3 4 5 6	2	10.8(1.1)	2500~2800
			3	11.8(1.2)	3100~3400
		4 5 6	5	18.8(1.9)	3500~3800
			1	7.8(0.8)	1400~1700
	12	4 5 6 8	2	13.7(1.4)	2400~2700
			3	15.7(1.6)	2800~3100
		4 6 8	5	23.3(2.4)	3500~3800
			1	8.8(0.9)	1500~1800
	14	6 8	2	19.6(2.20)	2500~2800
			3	23.5(2.4)	2800~3100
			5	36.0(3.7)	3500~3800
	18	6 8 12	3	48.6(5.0)	2800~3100
			1	10.8(1.1)	1200~1500
	20	6 8 10 12	2	21.6(2.2)	2100~2400
			3	33.3(3.4)	2500~2800
		6 12	5	62.3(6.3)	3500~3800
			1	12.7(1.3)	1200~1500
	25	6 8 10 12	2	34.3(3.5)	2000~2300
			3	58.8(6.0)	2500~2800
		6 12	5	73.8(7.5)	3300~3600
	30	12	5	98.5(10.0)	2900~3200

① 吸引力、表面磁通密度是指磁铁单件的值（仅供参考）。



请按图示订货

型号		V	T
代码	D		
BLS41	6	2	2
	6	2	3

BLS41 — D6 — V2 — T2



未税价(元)

优惠价

数量 1~49 50~
价格 100% 另行报价



交货期

1

小磁
零件

C3