

磁铁

◀ 螺栓固定型·圆型/方型

代码		类型	磁力方向	材质	耐热温度	颜色		磁极		附件
镀镍	环氧树脂涂层					镀镍	环氧树脂涂层	表面	反面	
BLS65	BLS15	螺栓固定型	轴向	钕磁铁	80°C	银白色	黑色	S	N	不锈钢 内六角 沉头螺钉 1个
BLS66	BLS16							N	S	
BLS67	BLS17							N	S	
BLS68	BLS18							S	N	
BLS70	BLS25	方型	轴向	钕磁铁	80°C	银白色	黑色	S	N	1个
BLS71	BLS26							N	S	
BLS72	BLS27							N	S	
BLS73	BLS28							S	N	




RoHS 代码右侧带 ● 符合RoHS标准

磁力方向：轴向

圆型 BLS65/66/67/68
BLS15/16/17/18

方型 BLS70/71/72/73
BLS25/26/27/28






视角标准：第一视角

特点：BLS15/16/17/18/25/26/27/28可适用于禁铜、镍、锌工况下使用。

圆型
BLS65/66/67/68
BLS15/16/17/18

方型
BLS70/71/72/73
BLS25/26/27/28



圆型

代码	型号	A	T	d1	d2	附件	紧固扭矩 (N·m)	吸引力N(kgf)		表面磁通密度高斯(G)		
								BLS65/66/15/16	BLS67/68/17/18	BLS65/66/15/16	BLS67/68/17/18	
镀镍 BLS65 BLS66 BLS67 BLS68	8	8	2	5.8 ^{+0.2}	3	M2.5-L6	0.2	7.8 (0.8)	7.8 (0.8)	1900~2500	2000~2500	
			3					10.8 (1.1)	10.8 (1.1)	2300~2800	2400~2800	
			4*					12.5 (1.27)	—	2500~3000	—	
	10	10	10	3	6.5 ^{+0.3}	3.5	M3-L8	0.6	14.7 (1.5)	14.7 (1.5)	3400~4000	3500~4000
				4					18.6 (1.9)	18.6 (1.9)	3900~4200	4000~4200
				5*					21.5 (2.19)	—	4000~4400	—
	12	12	12	3	6.5 ^{+0.3}	3.5	M3-L8	0.6	18.6 (1.9)	18.6 (1.9)	3500~4000	3600~4000
				4*					21.0 (2.14)	—	3800~4200	—
				4.5					23.5 (2.4)	23.5 (2.4)	4000~4300	4100~4300
	环氧树脂涂层 BLS15 BLS16 BLS17 BLS18	15	15	3	9 ^{+0.3}	4.8	M4-L10	1.4	30.4 (3.1)	—	4200~4700	—
				4					23.5 (2.4)	23.5 (2.4)	3400~3700	3200~3500
				4*					31.3 (3.19)	—	3900~4300	—
20	20	20	3	11 ^{+0.3}	5.8	M5-L12	2.9	41.1 (4.2)	41.1 (4.2)	4100~4500	4200~4500	
			4					49.0 (5.0)	49.0 (5.0)	3700~4100	3800~4200	
			5.5					54.8 (5.6)	54.8 (5.6)	4100~4400	4200~4400	
			6*					58.8 (6.0)	—	4200~4500	—	
			4					58.8 (6.0)	80.0 (8.16)	3600~4100	3400~3800	
			5*					66.6 (6.8)	—	3400~3800	—	
25	25	25	4	13 ^{+0.3}	7	M6-L16	5.0	78.4 (8.0)	78.4 (8.0)	4000~4400	4100~4400	
			6					80.4 (8.2)	—	2600~3000	—	
			5					98.0 (10.0)	—	3000~3300	—	
30*	30*	30*	5	13 ^{+0.3}	7	M6-L16	5.0	—	—	—	—	
			6					—	—	—	—	

① 带*的规格仅适用BLS65/66/15/16。 ② 紧固扭矩若超出上表值，将导致磁铁开裂。 ③ 磁铁为易碎品，该磁铁吸附力较强，在安装时避免直接高处掉落安装。

方型

代码	型号	A	T	d1	d2	附件	紧固扭矩 (N·m)	吸引力N(kgf)		表面磁通密度高斯(G)		
								BLS70/71/25/26	BLS72/73/27/28	BLS70/71/25/26	BLS72/73/27/28	
镀镍 BLS70 BLS71 BLS72 BLS73	8	8	2	5.8 ^{+0.2}	3	M2.5-L6	0.2	10.8 (1.1)	10.8 (1.1)	2900~3400	2900~3200	
			3					16.6 (1.7)	16.6 (1.7)	3100~3600	3200~3600	
			4*					18.6 (1.9)	—	3600~3900	—	
	10	10	10	3	6.5 ^{+0.3}	3.5	M3-L8	0.6	22.5 (2.3)	22.5 (2.3)	2900~3300	3400~3700
				4					24.5 (2.5)	24.5 (2.5)	3700~4000	3800~4000
				5*					31.3 (3.2)	—	4000~4300	—
	12	12	12	3	6.5 ^{+0.3}	3.5	M3-L8	0.6	24.5 (2.5)	24.5 (2.5)	3400~3800	3200~3500
				4.5					27.4 (2.8)	27.4 (2.8)	3800~4100	3900~4100
				6*					37.2 (3.8)	—	4000~4300	—
	环氧树脂涂层 BLS25 BLS26 BLS27 BLS28	15	15	3	9 ^{+0.3}	4.8	M4-L10	1.4	27.4 (2.8)	39.2 (4.0)	3300~3700	3200~3500
				4*					43.1 (4.4)	—	3500~3800	—
				5					31.3 (3.2)	54.8 (5.6)	3900~4300	4000~4300
20	20	20	4	11 ^{+0.3}	5.8	M5-L12	2.9	33.2 (3.4)	47.0 (4.8)	3300~3700	2900~3200	
			5.5					44.1 (4.5)	78.4 (8.0)	3900~4200	4000~4200	
			6*					81.3 (8.3)	—	3600~4000	—	
25	25	25	4	13 ^{+0.3}	7	M6-L16	5.0	58.8 (6.0)	58.8 (6.0)	2800~3200	2800~3100	
			5					86.2 (8.8)	86.2 (8.8)	3300~3500	3300~3500	
			6					98.0 (10.0)	98.0 (10.0)	3800~4300	3900~4300	
30*	30*	30*	5	13 ^{+0.3}	7	M6-L16	5.0	122.5 (12.5)	—	2800~3200	—	
			6					129.4 (13.2)	—	3100~3400	—	

① 带*的规格仅适用BLS70/71/25/26。 ② 紧固扭矩若超出上表值，将导致磁铁开裂。 ③ 磁铁为易碎品，该磁铁吸附力较强，在安装时避免直接高处掉落安装。



请按图示订货

圆型

代码	型号	A	T
BLS66	8	8	2
BLS67	10	10	3

BLS66 — A8 — T2

方型

代码	型号	A	T
BLS71	8	8	2
BLS72	10	10	3

BLS70 — A8 — T2



未税价(元)

优惠价

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价

交货期	交货期
7	5

① BLS15/16/17/18
BLS25/26/27/28

交货期
5

② 其余