橡胶磁铁

正方型
方型指定型
带状短型/带状长型

正方型

代码	类型		材质	耐热温度
BLT51	正方型	标准型	异向性铁氧体橡胶磁条	-20~50℃
BLT54		强力型	钐铁氮橡胶磁条	-40~80℃
BLT55		超强力型	钕类稀土类磁粉复合橡胶磁铁	

特点：贴在门框上可作为简易的磁力扣使用。
使用前请将粘贴处表面的油渍擦拭干净。
吸引力、表面磁通密度为参考值。





视角标准：第一视角

标准型

型号 代码	T	A	吸引力 (g/cm²)	表面磁通密度 (G)
BLT51	0.5	50 100 150 200	25	300
	1.0		50	425
	1.5		75	510

强力型

型号 代码	T	A	吸引力 (g/cm²)	表面磁通密度 (G)
BLT54	0.5	100 200	27	610
	1.0		98	860
	1.5		165	1200

超强力型

型号 代码	T	A	吸引力 (g/cm²)	表面磁通密度 (G)
BLT55	1.0	10 20 30 40 50 80 100	260	1700
	2.0		320	

请按图示订货

型号 代码	T	A
BLT51	0.5	100
	1.0	200

BLT51—T0.5—A100

未税价(元)

优惠价

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价

交货期 3

方型指定型

代码	类型		材质	耐热温度
BLT74	方型指定型	强力型	钐铁氮橡胶磁条	-40~80℃
BLT56		超强力型	钕类稀土类磁粉复合橡胶磁铁	

特点：贴在门框上可作为简易的磁力扣使用。
使用前请将粘贴处表面的油渍擦拭干净。
吸引力、表面磁通密度为参考值。
客户可按需自行裁切成片状、条状、块状、圆环或各种复杂形状。

来图定制





视角标准：第一视角

强力型

型号 代码	T	最小单位1 A	最小单位1 B	吸引力 (g/cm²)	表面磁通密度 (G)
BLT74	0.5	10~300	10~600	27	610
	1.0			98	860
	1.5			165	1200

超强力型

型号 代码	T	最小单位1 A	最小单位1 B	吸引力 (g/cm²)	表面磁通密度 (G)
BLT56	1.0	10~400	10~200	260	1700
	2.0			320	

请按图示订货

型号 代码	T	最小单位1 A	最小单位1 B
BLT74	0.5	10~300	10~600
	1.0		

BLT74—T0.5—A100—B100

未税价(元)

优惠价

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价

交货期 3

带状短型/带状长型

代码	类型		材质	耐热温度
BLT61	带状短型	标准型	异向性铁氧体橡胶磁条	-20~50℃
BLT64		强力型	钐铁氮橡胶磁条	-40~80℃
BLT62	带状长型	标准型	异向性铁氧体橡胶磁条	-20~50℃

特点：贴在门框上可作为简易的磁力扣使用。
使用前请将粘贴处表面的油渍擦拭干净。
吸引力、表面磁通密度、重量为参考值。

带状短型
BLT61/64



带状长型
BLT62

视角标准：第一视角

带状短型·标准型

型号 代码	T	A	吸引力 (g/cm²)	表面磁通密度 (G)
BLT61	0.5	10 20 30 40 50 60 80 100	25	300
	1.0		50	425
	1.5		75	510

带状短型·强力型

型号 代码	T	A	吸引力 (g/cm²)	表面磁通密度 (G)
BLT64	0.5	10 20 30	27	610
	1.0	40 50 80	98	860
	1.5	100	165	1200

带状长型

型号 代码	T	A	吸引力 (g/cm²)	重量 (g)
BLT62	0.8	12.7	41	42
		19.1		62
		25.4		83
	1.5	12.7	63	73
		19.1		110
		25.4		146

请按图示订货

型号 代码	T	A
BLT61	0.5	10 20
	1.0	

BLT61—T0.5—A10

未税价(元)

优惠价

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价

交货期 3
BLT61/64

交货期 7
BLT62

磁性示意图(切断时)

标准型、强力型通用