


代码	类型	加工方式	材质	颜色	使用 环境温度	吸水率	弹性模量 (MPa)	线性膨胀 系数(K)
Y-TAD31	PI板	标准级 圆锯切割	聚酰亚胺	棕褐色	-220~300℃	1.30%	3100	5.4×10^{-4}

特点

- 使用温度范围最广，短时使用温度可达400℃；
- 优良的耐腐蚀性、及耐电性能；
- 良好的自润滑性；
- 耐等离子体、耐放射线；
- 耐热变形，可承受较高载荷。



RoHS



视角标准：第一视角

型号 代码	A	B	T
Y-TAD31	300	300	6
			10
			20
			30
			40
			50

性能表

项目	测试标准	单位	标准级
密度	GB/T 1033	g/cm ³	1.43
摩擦系数	GB/T3960	—	0.39
弯曲强度	GB/T 1042	MPa	170
拉伸强度	ASTM 1708	MPa	100
断裂伸长率		%	4
压缩强度	GB/T1041(A) 23℃	MPa	150
洛氏硬度	GB/9342-88	23℃	50
热膨胀系数	GB/T1036-88	—	5
长期使用温度	Average	℃	-240~350
体积电阻率	—	Ω·cm	10^{14}
表面电阻率		Ω	

A·B·T尺寸公差

代码	加工方式	A/B尺寸公差	T	T公差
Y-TAD31	圆锯切割	0~5	6	0~1
			10	
			20	
			30	0~2
			40	
			50	



请按图示订货

型号 代码	A	B	T
Y-TAD31	300	300	6

Y-TAD31—A300—B300—T6



未税价(元)

优惠价

数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价