



代码	类型	磁力方向	材质	表面处理	耐热温度
Y-TDE01	圆型	轴向	钕磁铁	镀镍	80°C
Y-TDE02			强力钕磁铁		60°C
Y-TDE03			耐热钕磁铁		150°C

特点

- 钕磁铁拥有强大磁力。
- 可应用在日常产品的吸附固定，也可以根据工程师主观能动性设计运用于各种自动化设备。
- ① 无论哪种磁铁材料都十分容易破碎，不能对其进行追加加工。
- ② 磁铁如果承受了较强的冲击可能导致磁力降低，请避免磁铁受到直接冲击。
- ③ 如果在超出最高使用温度的情况下使用，可能会导致磁铁产生退磁。
- ④ 请保证磁铁在标注的温度范围内使用。

磁力方向：轴向



视角标准：第一视角



来图定制



RoHS

型号		L	吸引力N(kgf)		表面磁通密度高斯(G)	
代码	D		Y-TDE01/03	Y-TDE02	Y-TDE01/03	Y-TDE02
Y-TDE01	1	2	0.05(0.005)	0.08(0.008)	1000~1300	1900~2100
		3	0.06(0.006)	—	1100~1400	—
		5	0.07(0.007)	0.10(0.010)	1200~1500	2100~2300
	2	2	0.55(0.055)	0.77(0.08)	2300~2600	3500~3700
		3	0.65(0.065)	0.90(0.09)	3000~3300	3700~3900
		4	0.70(0.07)	0.93(0.09)	3200~3600	3700~3900
	3	5	0.75(0.075)	1.01(0.10)	3000~3300	4100~4300
		1	1.05(0.105)	1.39(0.14)	1900~2400	2700~2900
		2	1.55(0.155)	2.05(0.21)	3000~3300	3700~4000
		3	1.95(0.195)	2.55(0.26)	3200~3500	4200~4500
Y-TDE02	4	4	2.20(0.22)	2.93(0.30)	3300~3600	4400~4700
		5	2.30(0.23)	3.06(0.31)	3400~3700	4500~4800
		6	2.80(0.28)	3.60(0.37)	4000~4300	4600~4800
	5	1	1.45(0.145)	—	1900~2200	—
		2	2.80(0.28)	3.69(0.38)	3000~3300	3700~3900
		3	3.80(0.38)	4.97(0.51)	3500~3800	4200~4500
	6	4	4.30(0.43)	5.60(0.57)	3700~4000	4500~4800
		5	4.65(0.465)	6.11(0.62)	3900~4200	4800~5100
		6	5.30(0.54)	6.90(0.70)	4300~4600	4800~5100
		8	6.80(0.68)	8.50(0.87)	4200~4700	5100~5400
Y-TDE03	7	10	6.95(0.70)	9.05(0.92)	4200~4700	5200~5500
		1	1.43(0.143)	—	1700~2000	—
		2	3.90(0.39)	5.10(0.52)	2900~3200	3500~3700
	8	3	5.75(0.575)	7.51(0.77)	3700~4000	4200~4500
		4	6.85(0.685)	8.92(0.91)	3900~4200	4600~4900
		5	7.60(0.76)	9.93(1.01)	4200~4500	4900~5100
	9	6	8.10(0.81)	10.57(1.08)	4200~4500	5100~5400
		8	8.95(0.90)	11.64(1.19)	4500~4900	5200~5500
		10	9.80(1.00)	12.77(1.30)	4700~5000	5400~5700
	10	2	4.95(0.5)	6.50(0.66)	2800~3100	3100~3400
Y-TDE01	11	3	7.60(0.76)	9.93(1.01)	3600~3900	4000~4300
		4	9.60(0.96)	12.48(1.27)	3800~4100	4600~4900
		5	10.85(1.09)	14.05(1.43)	4200~4500	4700~5000
	12	6	11.75(1.18)	15.29(1.56)	4300~4600	5100~5400
		8	11.80(1.28)	15.34(1.66)	4500~4900	5400~5600
		10	11.84(1.30)	15.39(1.69)	4700~5000	5500~5800
	13	2	6.65(0.665)	8.64(0.88)	2300~2600	2600~2900
		3	10.75(1.075)	14.01(1.43)	3100~3400	3500~3800
		4	13.35(1.33)	17.35(1.77)	3500~3800	4100~4400
	14	5	17.90(1.79)	23.33(2.38)	4100~4400	4700~5000
Y-TDE02	15	6	20.59(2.10)	26.76(2.73)	4700~4900	5100~5400
		8	23(2.3)	29.94(3.06)	4500~4800	5400~5700
		10	24(2.4)	31.23(3.19)	4900~5200	5600~5900
	16	2	7.84(0.8)	10.19(1.03)	1900~2200	2200~2500
		3	14.10(1.41)	18.34(1.87)	2700~3000	3100~3400
		5	24.75(2.475)	32.23(3.29)	3700~4000	4300~4600
	17	8	34(3.4)	40.68(4.15)	4600~4900	5000~5300
		10	38(3.8)	49.43(5.04)	4800~5100	5500~5800
		2	9(0.9)	—	1500~1800	—
	18	3	16.45(1.645)	—	2400~2700	—
Y-TDE03	19	5	31.15(3.115)	—	3500~3800	—
		8	46.50(4.65)	—	4400~4700	—
		10	52.70(5.27)	—	4700~5000	—
	20	2	10.55(1.055)	—	1300~1600	—
		3	19.55(1.955)	—	2200~2500	—
		5	39.55(4.03)	—	3000~3300	—
	21	8	64.35(6.46)	—	4100~4400	—
		10	75.85(7.74)	—	4500~4800	—
		3	34.32(3.50)	—	1600~1900	—
		10	98.06(10.00)	—	4100~4400	—

① 吸引力、表面磁通密度是指磁铁单件的值（仅供参考）。



请按图示订货

型号	代码	D	L
Y-TDE01	Y-TDE01	1	2
Y-TDE02	Y-TDE02	3	4

Y-TDE01—D1—L3



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价

① Y-TDE01



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

① Y-TDE02/03