


隔热板 隔热材料

- 耐冲击/高隔热级/快削级
- 高温耐久级・垫圈/轴环/肩型轴环
- 日本进口材料

隔热板

代码	类型		材质	颜色	使用环境 温度	导热系数 (W/m.k)	抗压强度 (N/mm²) at23°C	抗折强度 (N/mm²) at23°C	密度 (g/cm³)
JAA51	耐冲击	标准型	不饱和聚酯	褐色	常温~200°C	0.22	400	220	2.0
JAA52	高隔热级		异系列不饱和聚酯	米黄色	常温~180°C	0.13	300	140	1.4
JAA53	快削级		水泥	灰色	常温~300°C	0.44	100	29	1.7



① A≥B



型号		最小单位1				T	
代码	规格	A		B			
耐冲击 JAA51	5					5	±0.1
高隔热级 JAA52	10	20~800	+1.0 0	20~600	+1.0 0	10	
快削级 JAA53	15					15	



型号	规格	最小单位1		T
代码	规格	A	B	T
JAA51	5			5
JAA52	10	20~800	20~600	10
	15			15

JAA51—5—A40—B40—T5




数量	1~9	10~
价格	100% 另行报价	100% 另行报价


交货期	7
-----	---

隔热材料


代码	类型		材质	颜色	使用环境温度	导热系数 (W/m.k)	抗压强度 (N/mm²) at23°C	抗折强度 (N/mm²) at23°C	密度 (g/cm³)
JAA39	垫圈	标准级	树脂玻纤	淡黄色	常温~220°C	0.19	600	380	1.9
JAA40		高强度级	复合材料	棕褐色	常温~300°C	0.21	600	420	
JAA41		高温隔热级	硅酸盐类粘接剂	白色	-80~400°C	0.24	439	145	
JAA45	轴环	标准级	树脂玻纤	淡黄色	常温~220°C	0.19	600	380	1.9
JAA46		高强度级	复合材料	棕褐色	常温~300°C	0.21	600	420	
JAA42		高温隔热级	硅酸盐类粘接剂	白色	-80~400°C	0.24	439	145	
JAA47	肩型轴环	标准级	树脂玻纤	淡黄色	常温~220°C	0.19	600	380	1.9
JAA48		高强度级	复合材料	棕褐色	常温~300°C	0.21	600	420	
JAA43		高温隔热级	硅酸盐类粘接剂	白色	-80~400°C	0.24	439	145	




垫圈
JAA39/40/41



轴环
JAA42/45/46



肩型轴环
JAA43/47/48



垫圈

型号	V				T
代码	D				
JAA39 JAA41 JAA40	10	3	4	5	
	12	4	5	6	
	16				3 5
	20	5	6	8	
	25	5			5
		6	8	10	3 5

轴环

型号	V				L
代码	D				
JAA42 JAA45 JAA46	8	3	4	5	
	10		4	5	6
	12		4	5	6 8
	16		5	6	8
	20		5	6	8 10

肩型轴环

型号	D		L		H
代码	V				
JAA43 JAA47 JAA48	3	8	10		12
	4	8 10	10 15		14
	5	10 12	10 15 20		15
	6	10 12	10 15 20		20
	8	12	10 15 20		25
	10	20	10 15 20		30



垫圈

型号	D	V	T
代码	D	V	T
JAA41	10	3 4 5	3 5
	12	4 5 6	
	16	5 6 8	

JAA41—D10—V4—T5

肩型轴环

型号	D	L
代码	V	
JAA43	3 8	10 15
	4 8 10	10 15 20
	5 10 12	10 15 20

JAA43—V3—D8—L10



数量	1~10	11~
价格	100% 另行报价	100% 另行报价

交货期	7
-----	---