

耐热型压缩弹簧

允许位移量 $L \times 40 \sim 50\%$
外径基准弹簧

代码	类型	材质	允许位移量	弹簧常数公差	使用温度
YUS	耐热型	NCF750	$L \times 40 \sim 50\%$	$\pm 10\%$	可在高温500°C以下使用



D尺寸公差


D	公差
10以下	-0.5
12以上	-0.8

L尺寸公差

L	公差
50以下	± 1.5
55以上	± 2.5

注意事项

1. 压紧长度为参考值，制作时会有少许差异。
2. 使用温度为0~500°C，具有一定的耐腐蚀功能。
3. 使用次数为100万次(参考)。
4. 带()的L规格两端未进行磨削加工。
5. Fmax (容许压缩量) 为常温 (40°C) 下测量值。
- ① 此系列产品因结构升级改进，产品尺寸略有变动，新旧款交替期间，出货时可能有不同款产品，均不影响使用。
- ② 此系列为外径基准型弹簧，以保证外径公差进行生产，外径为负公差，适合配孔使用，内径仅做参考(按负公差)，选型时请注意。



代码	型号	D	L	线径d	压紧长度	有效圈数	Fmax	允许负载 Nmax	弹簧常数 N/mm
YUS	6	(10)	(20)	0.6	5.58	6.3	4.35	5.39	1.24
		(20)			10.2	14	9.63		0.56
	8	(10)	(20)	0.8	6	4.5	3.84	8.83	2.3
		(20)			10.8	10.5	9.01		0.98
	10	(15)	(30)	1	8.8	5.8	6.12	13.7	2.24
		(30)			16	13	13.84		0.99
	12	(45)	(30)	1.2	23	20	21.08	19.6	0.65
		(15)			8.4	5	6.32		3.10
	16	(30)	(20)	1.6	15.6	11	13.90	35.3	1.41
		(20)			11.2	5	8.53		4.14
	20	(40)	(60)	2	20.8	11	18.78	55.9	1.88
		(60)			30.4	17	28.93		1.22
		(25)			14	5	10.79		5.18
		(50)			26	11	23.79		2.35



型号	D	L
YUS	6	(20)
		20

YUS — D6 — L10



优惠价	数量	价格
1~19	20~	100% 另行报价

交货期	12
-----	----