




代码	类型	磁力方向	材质	表面处理	耐热温度
BLS61	方型	轴向	钕磁铁	镀镍	80°C
BLS62			铁氧体磁铁	—	300°C



磁力方向：轴向



视图标准：第一视角

代码	型号	A	A公差	B	B公差	T	T公差	吸引力 N(kgf)	表面磁通密度 高斯(G)
BLS61	3	3		3		5		2.8(0.29)	4000~4300
		4		4				5.6(0.57)	4200~4500
		5		5				8.9(0.91)	4300~4600
	6	6		6		6		13.7(1.4)	4400~4700
		8		8		8		23.2(2.37)	4300~4600
		1					1		2.7(0.28)
	10	5			5	2		8.5(0.87)	2900~3200
						5		16.8(1.71)	4200~4400
						8		16.8(1.71)	4100~4400
		1			10	1		6.5(0.66)	1700~2000
						2		11.8(1.2)	1700~2700
						3		6.5(0.66)	1700~2000
	15	5			10	5		11.8(1.2)	2400~2700
						8		39.3(4.01)	4400~4700
						10		13.9(1.42)	3000~3300
		1			15	3		23.7(2.42)	4000~4300
						5		31.1(3.2)	4600~4900
						10		23.9(2.44)	2800~3100
	20	5			10	3		34.3(3.5)	3200~3700
						5		61.4(6.27)	4500~4800
						10		40.8(4.16)	4500~4800
		1			20	5		47.7(4.87)	3400~3700
						10		77.8(7.94)	4600~4900
						5		69.7(7.11)	3200~3700
1			30	5		84.8(8.65)	3000~3300		
				5		95.6(9.75)	3000~3400		
				6		110.8(11.31)	3200~3700		

① 吸引力、表面磁通密度是指磁铁单件的值(仅供参考)。

代码	型号	A	A公差	B	B公差	T	T公差	吸引力 N(kgf)	表面磁通密度 高斯(G)
BLS62	10	10		5				1.6(0.16)	900~1100
		20	±0.1	10	±0.1			4.9(0.50)	950~1150
	30	30	±0.15	20	±0.15	5		9.8(1.00)	1050~1250
		50	±1.2	20	±0.4		±0.1	12.8(1.30)	
	40	30	±0.15	30	±0.15			21.6(2.20)	
		50	±0.6	60	±1.2	10		29.5(3.00)	1150~1450
		40	±0.8	20	±0.4			17.7(1.80)	
					40	±0.8		31.3(3.20)	

① 吸引力、表面磁通密度是指磁铁单件的值(仅供参考)。



代码	A	B	T
BLS61	3	3	5
	4	4	5

BLS61 — A3 — B3 — T5

● 优惠价
数量 1~49 50~
价格 100% 另行报价

未税价(元) BLS61

● 优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价

未税价(元) BLS62

交货期
1