

橡胶磁铁

正方形
方型指定型
带状短型/带状长型




正方形

代码	类型	材质	耐热温度
BLT51	标准型	异向性铁氧体橡胶磁条	-20~50℃
BLT54	强力型	钕铁硼橡胶磁条	-40~80℃
BLT55	超强力型	钕类稀土类磁粉复合橡胶磁条	-40~80℃

特点：贴在门框上可作为简易的磁力扣使用。

使用前请将粘贴处表面的油污擦拭干净。

吸引力、表面磁通密度为参考值。



视角标准：第一视角

标准型

型号	A	吸引力 (g/cm²)	表面磁通密度 (G)
BLT51	0.5	25	300
	1.0	50	425
	1.5	75	510

强力型

型号	A	吸引力 (g/cm²)	表面磁通密度 (G)
BLT54	0.5	27	610
	1.0	98	860
	1.5	165	1200

超强力型

型号	A	吸引力 (g/cm²)	表面磁通密度 (G)
BLT55	1.0	260	1700
	2.0	320	1700



请按图示订货

标准型

型号	A
BLT51	0.5
	1.0
	200

BLT51—T0.5—A100



未税价(元)

优惠价

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价



交货期

3

方型指定型


代码	类型	材质	耐热温度
BLT74	方型指定型	钕铁硼橡胶磁条	-40~80℃
BLT76	超强力型	钕类稀土类磁粉复合橡胶磁条	-40~80℃

特点：贴在门框上可作为简易的磁力扣使用。

使用前请将粘贴处表面的油污擦拭干净。

吸引力、表面磁通密度为参考值。

客户可按需自行裁切成片状、条状、块状、圆环及各种复杂形状。



来图定制



视角标准：第一视角

强力型

型号	最小单位1	吸引力 (g/cm²)	表面磁通密度 (G)
BLT74	0.5	27	610
	1.0	98	860
	1.5	165	1200

超强力型

型号	最小单位1	吸引力 (g/cm²)	表面磁通密度 (G)
BLT76	1.0	260	1700
	2.0	320	1700



请按图示订货

强力型

型号	最小单位1
BLT74	0.5
	1.0
	100~300
	100~600

BLT74—T0.5—A100—B100



未税价(元)

优惠价

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价



交货期

3

带状短型/带状长型



代码	类型	材质	耐热温度
BLT61	带状短型	异向性铁氧体橡胶磁条	-20~50℃
BLT64	带状短型	钕铁硼橡胶磁条	-40~80℃
BLT62	带状长型	异向性铁氧体橡胶磁条	-20~50℃

特点：贴在门框上可作为简易的磁力扣使用。


使用前请将粘贴处表面的油污擦拭干净。

吸引力、表面磁通密度、重量为参考值。

带状短型
BLT61/64



带状长型
BLT62



视角标准：第一视角

带状短型-标准型

型号	A	吸引力 (g/cm²)	表面磁通密度 (G)
BLT61	0.5	25	300
	1.0	50	425
	1.5	75	510

带状短型-强力型

型号	A	吸引力 (g/cm²)	表面磁通密度 (G)
BLT64	0.5	27	610
	1.0	98	860
	1.5	165	1200

带状长型

型号	A	吸引力 (g/cm²)	重量 (g)
BLT62	0.8	12.7	42
	1.0	19.1	62
	1.5	25.4	83
	2.0	31.7	110
	2.5	38.1	146



请按图示订货

带状短型-标准型

型号	A
BLT61	0.5
	1.0
	20

BLT61—T0.5—A10



未税价(元)

交货期

3

磁性示意图(切断时)

标准型、强力型通用



BLT62



未税价(元)



交货期



未税价(元)



交货期



未税价(元)



交货期



未税价(元)



交货期



未税价(元)



交货期



未税价(元)