




代码	类型		材质	颜色	使用环境 温度	导热系数 (W/m.k)	抗压强度 (N/mm²) at23°C	抗折强度 (N/mm²) at23°C	密度 (g/cm³)
JAB01	标准级	标准型	树脂玻璃纤维	白色	常温~210°C	0.18	460	250	1.85
JAB02		孔加工型	工程复合材料						





标准型
JAB01



孔加工型
JAB02



4K(4孔)



隔热板
树脂板
材

G2

标准型


型号		最小单位1				T
代码	规格	A		B		
JAB01	3					3
	5	15~850	+1.0 0	15~650	+1.0 0	5
	10					10
	15					15

孔加工图

N(通孔)



Z(沉孔)



规格	3	4	5	6	8	10
d	3.3	4.3	5.3	6.5	9	11
d1	—	8	9.5	11	14	—
h	—	5	6	7	9	—

孔加工型

型号		孔型	最小单位1				T	最小单位0.5		N(通孔)	Z(沉孔)
代码	规格		A		B			F	G		
JAB02	3	2K					3				—
	5						5		5~645	3	—
	10						10			4	4 5 6
	15						15			5	4 5 6 8
	3	4K	15~850	+1.0 0	15~650	+1.0 0	3	9~841		6	—
	5						5			8	—
	10						10		9~641	10	4 5 6
	15						15				4 5 6 8

① 指定F、G尺寸时，请考虑孔边距和孔间距。 ② 选择孔加工型时，请在N(通孔)、Z(沉孔)两种型式中任选其一。



标准型

型号		最小单位1		T
代码	规格	A	B	
JAB01	3			3
	5	15~850	15~650	5
	10			10

JAB01—3—A100—B80—T3



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

7

孔加工型

型号		孔型	最小单位1		T	最小单位0.5		N(通孔)	Z(沉孔)
代码	规格		A	B		F	G		
	3				3			3	—
JAB02	5	2K	15~850	15~650	5	9~841	5~645	4	
	10				10			5	4 5 6

JAB02—3—2K—A500—B600—T3—F300—G300—N3