

特殊玻璃


标准级

代码	类型	材质	耐热温度	
			连续使用	最高使用
JAU50	标准级 矩形	熔融透明石英玻璃	900°C	1100°C
JAU51		浮法透明玻璃(蓝板玻璃)	80°C	—
JAU52		高硼硅玻璃	230°C	500°C
JAU53	标准级 圆形	熔融透明石英玻璃	900°C	1100°C
JAU54		浮法透明玻璃(蓝板玻璃)	80°C	—
JAU55		高硼硅玻璃	230°C	500°C




① 耐热温度因使用条件等, 有较大差异, 并非保证值。

矩形
JAU50/51/52



圆形
JAU53/54/55



② 全周倒角C0.3~1.0。



矩形

代码	型号		最小单位1			
	T		A		B	
熔融透明石英玻璃 JAU50	1		20~150		20~150	
	2					
	3		20~300	±0.3	20~300	±0.3
	5					
浮法透明玻璃(蓝板玻璃) JAU51	3	±0.3				
	5					
高硼硅玻璃 JAU52	3.3		20~300	±1.0	20~300	±1.0
	5					
	5					

圆形

代码	型号		D	
	T		最小单位1	
熔融透明石英玻璃 JAU53	1		20~150	
	2			
	3		20~300	±0.3
	5			
浮法透明玻璃(蓝板玻璃) JAU54	3	±0.3		
	5			
高硼硅玻璃 JAU55	3.3		20~300	±0.5
	5			

矩形

型号		最小单位1	
代码	T	A	B
JAU50	2	20~150	20~150
JAU50	2	20~300	20~300

JAU50 — T1 — A50 — B50

圆形

型号		最小单位1	
代码	T	D	
JAU53	2	20~150	
JAU53	2	20~300	

JAU53 — T1 — D50



优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价

交货期	
7	

